

Malerweiß 22

weiß, matt für außen und innen

wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363

DIN EN 13300: Nassabriebklasse 2, Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 6 m²/ltr.

Anwendungsbereich: Auf neutralen Putz- und Betonflächen, Mauerwerk und Faserzementplatten. Auch geeignet für strapazierfähige Innenanstriche z. B. in Treppenhäusern, Garagen, Werkstätten usw.

Produktvorteile:

hochdeckend, schnelltrocknend, wasserdampfdiffusionsfähig

gut sauber haltend, gut füllend, reinigungsfähig, ist mit allen Vollton- und Abtönfarben mischbar

Verarbeitungs-Tipps:

vor Gebrauch gut umrühren, der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein
Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen, alte nicht tragfähige Anstriche komplett entfernen
stark saugende oder mürbe sandende Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei vorbehandeln
gleichmäßig auftragen, zum Streichen, Rollen und Spritzen geeignet.

Empfohlene Werkzeuge: Farbroller, einen Flach- oder Heizkörperpinsel

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Tipp: Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. In den Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Anstrichaufbau:

Untergrund entsprechend vorbereiten

1 Grundanstrich: mit ca. 5 - 10 % Wasser verdünnt

1 - 2 Deckanstriche: unverdünnt

Trocknung (bei 20°C/65 % rel. Luftfeuchte):

staubtrocken nach ca. 2 – 3 Std., überarbeitbar nach ca. 8 Std.

niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit

Gefahrenhinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß nationalen behördlichen Bestimmungen zuführen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on [EG- Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220- 239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol und Nebel nicht einatmen.

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Ungeöffnet haltbar bis: siehe separater Aufdruck! Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und
Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler. Bitte
sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen!
Auslaufen! Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr.: +49 (0)
4124 / 606-188.

Inhaltsstoffe: Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, calcitische und silikatische Füllstoffe,
Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a) 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält
maximal 1 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW 20