

Technische Information

Zinsser® B-I-N



schnelltrocknender Haftgrund für innen auf Schellackbasis

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Zinsser B-I-N ist eine sehr schnell trocknende und nach 45 Minuten überstreichbare, auf Schellack basierende Grundierung gegen das Durchschlagen von Nikotin-, Ruß-, Rauch-, Teer- und Wasserflecken, Astlöchern und Harzstreifen und Graffiti (Wachsmalstifte, Kugelschreiber, Lippenstift, Filzstifte und Sprühlacke). Zinsser B-I-N ist für alle Arten von Untergründen im Innenbereich geeignet wie Holz, Metall, Glas, Fliesen, Bauplatten und mineralische Untergründe (Mauerwerk, Putz, Beton). **Zinsser B-I-N** ist hoch deckend sowie sehr gut isolierend gegen Flecken/Verunreinigungen und ist deshalb ideal zu Brandsanierung geeignet.



- Isoliert Flecken und Gerüche
- Haftgrund
- Für innen



Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen	Glanzgrad	matt
Lieferform	weiß	Lagerung [2]	Kühl, jedoch frostfrei ca. 12 Monate
Packungsgröße	1 l, 3,75 l. & 10 l.	Kennzeichnung	Leicht entzündlich
Verbrauch [1]	1 l. für ca. 10-12 m ²	Produkt-Code F+L	M-GP 05
Spez. Gewicht	ca. 1,16 g/cm ³	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/i): 500 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 500 g/l
		Abfallschlüssel [3]	170 701 (trocken), 080 111 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Bindemittelbasis Schellack in Ethanol

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund

Für jeden im Innenwandbereich vorkommenden Untergrund bei fachgemäßer Vorbehandlung geeignet.

Zinsser B-I-N ist **nicht** diffusionsoffen.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung Material / Untergrund durch einen Probeanstrich zu prüfen. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Zinsser B-I-N ist diffusionsdicht daher im Fassadenbereich nur partiell einsetzen. Nicht auf feuchten Untergründen einsetzbar. Wasser aus dem Untergrund kann nicht mehr abtrocknen und führt unter Umständen zum Ablösen und Abplatzen des Materials.

Materialtönung

Mit bis zu 3 % Universal-Lacktönkonzentraten. Höhere Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften. Universal-Lacktönkonzentraten sind vor Verwendung auf Eignung zu prüfen.

Materialeinstellung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Material vor der Verarbeitung gut aufrühren.

Chemische Werke Kluthé GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthé.com - E-Mail: info@kluthé.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Technische Information

Zinsser® B-I-N



schnelltrocknender Haftgrund für innen auf Schellackbasis

Verarbeitung	Mindestens +0 °C für Luft und Untergrund. Die Anwendung auf 1. Anstrich unverdünnt auftragen. Ein 2. Anstrich wird bei besonders intensiven Flecken benötigt. Zinsser B-I-N Super Isolier-Primer kann gestrichen, gerollt oder im Airless-Spritzverfahren verarbeitet werden.
Überarbeitung	Mit Dispersionsfarben, Latexfarben, wasserverdünnbaren Lacken und handelsüblichen Kunstharzlacken überstreichbar.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit griffest nach 15-20 Minuten, überstreichbar nach 45 Minuten. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. einem Tag. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Brennspritus reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten	VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen. In den meisten Fällen genügt eine Schicht, um die meisten Untergründe zu grundieren. In manchen Fällen kann ein zweiter Anstrich notwendig sein. Das Produkt kann partiell eingesetzt werden, in manchen Fällen empfiehlt sich allerdings, für ein gleichmäßiges Endergebnis, die betroffenen Wände komplett zu grundieren. Das Produkt ist nicht geeignet für große Außenflächen, Fußböden, Decken oder Oberflächen die unter Wasser oder ständig mit Wasser in Kontakt kommen können.
Besondere Hinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Bei nicht ausreichender Belüftung Atemschutz anlegen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung	Mit dem Rema-System! Egetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 170 701 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 080 111) entsorgen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/4005941065916 oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthé GmbH**Verwaltung/Administration**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthé.com - E-Mail: info@kluthé.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com