

ALLGRUND 3IN1

für innen- und außen
wasserverdünnbar
Grundierung, Rostschutz und Haftgrund in einem
Haftvermittler auf NE-Metallen
Schnelltrocknend
block, stoß- und schlagfest



Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Universelle, haftvermittelnde Spezialgrundierung mit hoher Haftfestigkeit. Universell überlackierbar, auch für lösemittelhaltige Deckanstriche und Nichteisenmetalle geeignet. Bifunktional durch Hybrid-Technologie.

Lichtbeständigkeit:	im System sehr gut
Wetterbeständigkeit:	im System sehr gut
Verträglichkeit:	nicht mit anderen Produkten mischen
Farbtöne/Glanzgrade:	grau/matt

Anwendungsbereiche:

Universelle, haftvermittelnde und korrosionsschützende Spezialgrundierung mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Kupfer und Hart-PVC.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter + 8° C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staub-, rostfrei und tragfähig sein. Lose nicht tragfähige Anstriche entfernen, Intakte Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Metall gründlich entrosten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen.

Anstrichaufbau:

- Untergrund fachgerecht vorbereiten
- Zink anschleifen (Staubmaske tragen) und mit speziellen Zinkreinigern entfetten
- Kupfer und Aluminium anschleifen und mit Universalverdünnung entfetten
- Hart-PVC anschleifen und mit Universalverdünnung reinigen
- je nach Beanspruchung 1 – 2 Anstriche mit diesem Produkt
- 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Buntlack 2in1, Weisslack 2in1 oder Heizkörperlack 2in1

Renovierungsanstrich

- Untergrund fachgerecht vorbereiten
- Altanstriche reinigen und gut anschleifen (Staubmaske tragen)
- 1 – 2 Grundanstriche mit diesem Produkt
- 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Buntlack 2in1, Weisslack 2in1 oder Heizkörperlack 2in1

Ergiebigkeit:	ca. 12 m ² /ltr. bei zwei Anstrichen, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes
Verdünnungsmittel:	verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Wasser
Werkzeug:	Acryllackpinsel, feinporige Schaumstoffwalze
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubrocken: nach ca. 2 Std
überarbeitbar: nach ca. 8 Std.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Trifunktionelle Bindemittelbasis, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, calcitische und silikatische Füllstoffe, zinkfreie aktive Rostschutzpigmente, Wasser, Additive, Glykole, Konservierungsmittel.

Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Beratung für Isothiazolinon- Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW 20

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur für bestimmungsgemäße Verwendung auf kleinen Flächen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen.