

Technische Daten

Geyeral-Goldfarbe

für dekorative Innenanwendungen

| Technische Details LACK | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Farbton | Reichbleichgold Messing |
| Glanzgrad | metallisch glänzend |
| Bindemittelbasis | Kunstharz |
| Pigment | Kupfer/Zink-Legierung |
| Festkörpergehalt | 52,0% |
| Spez. Gewicht | 1,00 g/cm ³ |
| Viskosität bei 20 °C | ca. 30 - 40 s 3 mm DIN EN ISO 2431 |
| Temperaturbeständigkeit | bis ca. +80 °C |
| Flammpunkt | über +21 °C |
| GefStoffV | siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Lagerung | kühl und trocken lagern |
| Verdünnung | ggf. mit Universalverdünnung |
| Spritzkonsistenz | spritzfähig eingestellt |

| Verarbeitungshinweise | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Temperatur | ideal bei ca. +18-25 °C |
| Untergrund | sauber, trocken, fett- und rostfrei |
| Grundierung | bei saugenden Untergründen Klarlack |
| Konsistenz | streichfertig |
| staubtrocken bei +20 °C | nach ca. 30 min. |
| durchgehärtet | nach ca. 10 - 12 Stunden |
| überlackierbar | -- |
| Verbrauch | ca. 70 - 80 ml/m ² |
| Reinigung der Werkzeuge | mit Universalverdünnung |

| | |
|---|--|
| Einstufung gemäß Richtlinie: 2004/42 EG | Kategorie "A/I" Einkomponenten Speziallacke VOC max. 500 g/l (2010). |
| Dieses Produkt enthält: | < 500 g/l VOC |

Testergebnisse

| | | |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Gitterschnitt DIN 53151 / ISO 2409 | -- | } für Deko Produkte nicht relevant |
| Salzsprühtest ISO 9227 | -- | |
| Schwitzwassertest DIN 50017 | -- | |
| Dornbiegetest 5 mm Dorn | -- | |
| Öl-/Normalbenzinfest | -- | |
| UV-beständig | -- | |
| empfohlene Schichtstärke | 15 µm | |

Produkteigenschaften

Brillant
Für innen
Hohe Deckkraft
Dekorativ
Gute Haftung

Anwendungsbeispiele

Ideal für Rahmen, Tisch- Zimmer- und Festschmuck.
Geeignet für Metall, Kunststoff, Holz und andere Naturmaterialien.
Nicht für mechanisch beanspruchte Objekte, wie z. B. Handlauf o. ä. einsetzen.
Bei saugenden Untergründen empfiehlt sich eine geeignete Grundierung,

Es liegt in der „Natur“ von Metallpigmentfarben, dass sich deren Pigmente relativ stark absetzen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, vor dem Streichen die Farbe sehr gut aufzurühren. Auch während des Verarbeitens ist es sinnvoll, hin und wieder den Lack aufzurühren.

Trocken und bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern, Mindesthaltbarkeit zwei Jahre. Vorsicht beim Öffnen!

"Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen. Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor."