

RALLYESPRAY FELGEN-SILBER FELGEN-GOLD

Lässt Felgen in dekorativem Glanz erstrahlen.
Dauerhafte, hochpigmentierte Schutzlackierung für
Stahl- und Leichtmetallfelgen.

<p>Beschreibung: Hochwertiger, schnelltrocknender Nitro-Kombi-Lack mit gutem Verlauf und glatter Oberfläche. Dauerhafte, hochpigmentierte Schutzlackierung für Stahl- und Leichtmetallfelgen. Witterungsbeständig, lichtecht und vergilbungsfrei. Bedingt benzinfest. Gute Farbton- und Glanzbeständigkeit. Hohe Oberflächenhärte, abriebfest.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 10 Minuten griffest: nach ca. 60 Minuten durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden überarbeitbar: mit Klarlack nach ca. 60 Minuten Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: lichtbeständig Witterungsbeständigkeit: (Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse) wetterfest, lichtecht, vergilbungsfrei Verträglichkeit Kann mit Rallye Spray Klarlack versiegelt werden</p>	<p>VOC-Gehalt: 2004/42/II B(e) VOC max. 840 g/L. VOC < 839 g/L.</p>
<p>Verwendungszweck: Besonders geeignet zur Verschönerung und Konservierung von Autofelgen. Zum Schutz der Metallpigmente und für zusätzlichen Hochglanz empfehlen wir die Lackierung mit Klarlack zu versiegeln.</p>	<p>WGK: 2</p> <p>Gefahr Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Enthält Aceton, n-Butylacetat</p>
<p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett. Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten! Anwendung Untergrundvorbehandlung: Felgen von Schmutz, Fett und Bremsstaub gründlich reinigen. Evtl. vorhandenen Porenrost beseitigen. Der Untergrund muss in jedem Fall angeschliffen (Staubmaske tragen), sauber, trocken und fettfrei sein. Reifen- flanken mit Krepp-Abdeckband abkleben. Umfeld mit Papier gegen Sprühnebel schützen. Mit Rallye Grundierung oder Wilckens Universal Grundierungsspray grundieren. Nach Durchtrocknung kurz überschleifen (Staubmaske tragen) (Schleifpapier P600) Lackieren: Dose vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln. Probesprühen. Aus ca. 25 cm Entfernung im Zeitabstand von 3 - 5 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen. Zum Schutz der Metallpigmente die Metallic-Lackierung mit Rallye Klarlack versiegeln. Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen! Tipps zum Spraylackieren Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen. Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen. Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!</p>	<p>Farbtöne Silber ; Gold</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 4 Felgen / 400 ml Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung Trocken lagern. Temperaturbeständig: bis 80°C</p>	<p>Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>